




EXTHA
P.P.I.

Conduits de ventilation Conduits de désenfumage

Fiche technique - EXTHAMAT®P
Horizontaux et verticaux / Feu intérieur et extérieur



Propriétés générales

Description	Panneau incombustible isolant sans amiante
Composition	Composite à base de sulfate de calcium, fibres minérales et additifs spéciaux
Applications principales	Conduits de désenfumage (horizontaux, verticaux) Conduits de ventilation (horizontaux, verticaux) Encoffrements (horizontaux, verticaux)
Réaction au feu	A1 (Incombustible)
Épaisseur des plaques	25 à 55 mm
Masse volumique moyenne	1100 kg/m ³
Conductivité	0,4 W/m.K
Contrainte à la rupture en flexion	4,26 Mpa
Coefficient de poisson	0,17
Module d'Young	4,55 Gpa
Dureté Vickers	47 kg/mm ²
Capacité maximale de reprise en eau	En immersion totale, selon NF EN 12859 : 31% soit 0,32g/cm ³ et 1,83% avec traitement hydrofuge.
Affaiblissement acoustique	Rw = 34 Db
Couleur	Blanc

Caractéristiques techniques

Niveaux de performance / normes	EI 30 à EI 240 selon EN 1363-1 et 2, EN 1366-1, EN 1366-8
Sections intérieures	0x0 à 2500x2000 mm
Pression de service	De -1500 /+1500, jusqu'à -2100 / +1500 Pa
Calcul sismique	Validation du système selon le spectre ensemble S2 à 5% d'amortissement issu de la norme CRT 91 C 112 00
Compatibilité volets de désenfumage	Marques ALDES, PANOL, RFT, ATLANTIC



P.P.I.

☎ 33 (0) 2 43 98 59 85
✉ extha@extha.fr
🏠 Route de Laval – 53210 Soulgé Sur Ouette
🌐 www.extha.fr